



Title	S, S-キレート配位子を素材とするTCNQ塩および関連化合物の合成と物性に関する研究
Author(s)	勇元, 喜次
Citation	大阪大学, 1980, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/32577
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名 ・ (本籍)	勇	元	喜	次					
学 位 の 種 類	工	学	博	士					
学 位 記 番 号	第	4	9	2	5	号			
学位授与の日付	昭 和 55 年 3 月 25 日								
学位授与の要件	工学研究科 応用化学専攻 学位規則第 5 条第 1 項該当								
学 位 論 文 題 目	S, S-キレート配位子を素材とする TCNQ 塩および関連化合物の合成と物性に関する研究								
論 文 審 査 委 員	(主査)								
	教 授	田中	敏夫						
	(副査)								
	教 授	塩川	二郎	教 授	岡原	光男	教 授	田村	英雄
	教 授	永井	利一	教 授	庄野	利之	教 授	艸林	成和
	教 授	三川	礼						

論 文 内 容 の 要 旨

本論文は、新しい電導性有機材料の開発という観点から S, S-キレート配位子を素材とする 7, 7, 8, 8-テトラシアノキノジメタン (TCNQ) 塩および関連化合物の合成と基礎物性について研究した結果をまとめたもので、内容は緒言、本文 4 章および結論とからなっている。

緒言では、本研究の意義、目的および内容についての概要を述べている。

第 1 章では、ビス (ジアルキルジチオカーバマト) 金 (Ⅲ) カチオンを含む 7 種の TCNQ simple salts および 2 種の complex salts を合成し、simple salts では、ジチオカーバマト配位子の窒素原子上の置換基 R が大きくなるほど電導性が高くなるという傾向を見い出すとともに R の差異により、それらの固体構造が著しく変化することを明らかにしている。さらに、complex salts はこれまでに知られている有機カチオンと TCNQ との 1 : 2 complex salts に比べ、TCNQ 間の相互作用が弱いことを明らかにしている。

第 2 章では、ビス (ジアルキルジチオカーバマト) 銅 (Ⅲ) カチオンの TCNQ 塩およびビス (1, 2-ジシアノ-1, 2-エチレンジチオラト) ニッケル (Ⅲ) アニオン塩を合成し、置換基のかさ高さが比抵抗を大きくすることを見い出している。また、これらの TCNQ 塩はすべて固体状態において (TCNQ)₂²⁻ ダイマー型カラム構造を有することを明らかにしている。

第 3 章では、N, N'-アルキレンジ (1, 3-ジチオラン-2-イミニウム) ジカチオン-TCNQ simple salts および complex salts を合成し、それらの電導性を明らかにするとともに、complex salts は、メチレン基数の違いにより、1 : 3 または 1 : 4 の組成のものを与えることを見い出している。N, N'-ジメチル-N, N'-エチレンジ (1, 3-ジチオラン-2-イミニウム) ジカチオンの 1 : 3 complex

salt は、比較的小さい比抵抗 ($3.4 \Omega\text{cm}$) を示し、イミニウムジカチオンは、電導性TCNQ塩を得るためのカチオン源として有用であることを明らかにしている。また、1:3 および 1:4 complex salts における TCNQ 間の相互作用の違いを電子スペクトルおよび磁化率の測定から明らかにしている。

第4章では、3,5-ジアミノ-1,2-ジチオリウムカチオンのTCNQ塩を合成し、simple salts および complex salts は比較的小さい比抵抗 (それぞれ $(4-10) \times 10^3 \Omega\text{cm}$, $3-10 \Omega\text{cm}$) を示すことを明らかにしている。また、complex salts は置換基の種類により、組成が著しく変わり、エチル基の場合は珍しい組成 4:7 の complex salt を単離している。さらに、磁化率の温度変化を測定することにより、2:3, 4:7 および 1:2 の組成の complex salts の磁氣的性質を一重項—三重項モデルによって説明し、電導の活性化エネルギーとの関連性を明らかにしている。

結論においては、以上の結果を総括して述べている。

論文の審査結果の要旨

本論文は、S, S'-キレート配位子から誘導される多数のカチオンを含む電導性化合物の合成とその基礎物性についての研究をまとめたもので、以下に述べる新しい知見または結論を得ている。

- (1) ビス (ジアルキルジチオカーバマト) 金 (Ⅲ) カチオンの TCNQ simple salts の電導性は、ジチオカーバマト配位子の窒素原子上の置換基が大きくなるとともに高くなる。また、complex salts は一次元カラム構造を有するが、TCNQ 間の相互作用は比較的弱い。
- (2) ビス (ジアルキルジチオカーバマト) 銅 (Ⅲ) カチオンの TCNQ 塩およびビス (1,2-ジシアノ-1,2-エチレンジチオラト) ニッケル (Ⅲ) アニオン塩はともに $(\text{TCNQ})_2^{2-}$ ダイマー型カラム構造を有し、カーバマト窒素原子上の置換基が大きくなるとともに電導性は低下する。
- (3) N, N'-アルキレンジ (1,3-ジチオラン-2-イミニウム) ジカチオンは TCNQ と反応して一次元カラム構造をもつ simple salts のみならず、メチレン基数の違いにより、1:3 または 1:4 の組成をもつ complex salts を与え、イミニウムジカチオンは高電導性 TCNQ 塩を得るための有用なカチオン源である。
- (4) 3,5-ジアミノ-1,2-ジチオリウムカチオンの TCNQ 塩は、simple salts および complex salts とともに比較的高い電導性を示す。特に complex salts においては、ジチオリウム上の置換基の大きさが TCNQ 塩の組成に大きい影響を及ぼし、置換基がエチル基の場合は 4:7 の組成をもつ珍しい complex salt が得られる。また、得られた complex salts の磁氣的性質は一重項—三重項モデルを用いて電導の活性化エネルギーと関連づけられる。

以上の結果は、学術ならびに応用の両面において金属錯体化学、有機材料化学の発展に貢献するところが大きい。よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。