



Title	Studies on Photoluminescence, Electroluminescence and Exciton Dynamics of Conducting Polymers
Author(s)	Hidayat, Rahmat
Citation	大阪大学, 2001, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/42369
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 ＜a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed >大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名	ひだやと Hidayat	らふまっと Rahmat
博士の専攻分野の名称	博 士 (工 学)	
学 位 記 番 号	第 1 6 2 3 9 号	
学 位 授 与 年 月 日	平成 13 年 3 月 23 日	
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第 4 条第 1 項該当 工学研究科電子工学専攻	
学 位 論 文 名	Studies on Photoluminescence, Electroluminescence and Exciton Dynamics of Conducting Polymers (導電性高分子の蛍光、電界発光および励起子ダイナミックスに関する研究)	
論 文 審 査 委 員	(主査)	
	教 授 吉野 勝美	
	(副査)	
	教 授 濱口 智尋	教 授 尾浦憲治郎
	教 授 西原 浩	助教授 尾崎 雅則
		教 授 森田 清三

論 文 内 容 の 要 旨

本論文は導電性高分子の蛍光 (PL)、電界発光 (EL) 及び励起子ダイナミックスに関する研究成果をまとめたもので、8 章から構成されている。

第 1 章では、導電性高分子の PL と EL に関する研究を概観し、本研究の背景、目的及び各章の意義を述べている。

第 2 章では、無置換トランス型ポリアセチレン (PA) の PL が非常に弱いのにに対して、二置換ポリアセチレン (PAPA 及び PDPA) において強い PL と EL が観測されることを見出し、それが置換基導入効果により励起状態 1 Bu が励起状態 2 Ag よりエネルギー的に低くなったことに起因すると説明している。さらに、これらの PL、EL が置換基の分子構造に依存することを見いだしている。

第 3 章では、一置換ポリアセチレン (PPA) における電子物性、PL 及び EL とその置換基効果について検討しており、PPA においては、PL が非常に弱いにも関わらず、EL が観測されることを明らかにしている。

第 4 章では、二置換ポリアセチレン PAPA と PDPA との複合体において、PDPA のモル比率の増加に伴って、PL と EL のスペクトルが PDPA の発光に向かって大きくシフトすることを明らかにしている。さらに PDPA と PPA との複合体において PPA の添加により PDPA の PL 消光が起こることを見出している。

第 5 章では、PDPA と PPA との複合体における時間分解 PL 測定を行い、PL 特性と励起子ダイナミックス及び主鎖間相互作用との関係を明らかにしている。また、この複合体において励起子移動により PL 消光が観測されることを見出している。

第 6 章では、ポリ (3-アルキルチオフェン) (PAT) 及び PDPA において、PL 特性が製膜方法に依存したモルフロジーや置換基の分子構造により影響を受けることを明らかにしている。さらに、主鎖間相互作用を弱め励起子解離を抑制させることにより PL 寿命及び蛍光 (PL) 量子効率が増大することを見出している。

第 7 章では、PDPA を高強度超短パルスレーザーで励起することにより観測される発光のスペクトル狭帯域化が置換基の分子構造に依存せず、ほぼ同じ閾値で観測されることを見出し、そのメカニズムを説明している。また、ポリ (p-フェニレンビニレン) (PPV) 誘導体の高強度パルス光励起により観測されている非線形光伝導が、単純な励起子-励起子消滅によるものではないことを明らかにしている。

第 8 章では、本研究で得られた成果を総括し本論文の結論としている。

論文審査の結果の要旨

π 共役系の発達した導電性高分子は、優れた電子光物性に加えて近年エレクトロルミネッセンス (EL) デバイスへの応用の可能性から極めて注目されている。特に、従来蛍光 (PL) を示さないものと考えられてきた基底縮退型のトランス型ポリアセチレンが側鎖置換基の導入により強い PL を示すなど、その電子状態と分子構造、高次構造との間に密接な関係があることが予想され、この解明が工学的応用の見地からも極めて重要である。そこで、本論文は導電性高分子の蛍光 (PL)、電界発光 (EL) 及び励起子ダイナミックスの詳細を明らかにしており、得られた成果を要約すると、以下の通りである。

- (1) 無置換トランス型ポリアセチレンがほとんど PL を示さないのに対して、PDPA や PAPA などの二置換ポリアセチレン誘導体が強い PL を示すことを見出し、さらにこれらを用いた EL 素子を実現している。
- (2) PL がほとんど観測されない一置換ポリアセチレン誘導体 PPA において、EL が観測されることを見出しており、このことを、もともと励起状態 $2 Ag$ が $1 Bu$ に対して低いエネルギー位置にあり発光禁制であったものが、電界印加による対称性の破れなどの原因で EL が観測されるようになったものと説明している。
- (3) PAPA と PDPA との複合体の電子状態と PL、EL 特性の検討を行い、混合比の制御により青から緑の任意の波長の発光が得られることを明らかにしている。さらに、PDPA と PPA の複合体において、PPA の添加により PDPA からの発光が抑制され、逆に PPA の EL が観測されることを明らかにしている。
- (4) PDPA における時間分解 PL 測定を行い、PL 減衰過程の波長依存性、ダイナミックストークスシフトを観測し、これらが試料のモルフォロジーの影響を受けることを見出し、励起子ダイナミックスが主鎖間相互作用の違いの影響を顕著に受けることを指摘している。
- (5) PDPA と PPA との複合体における時間分解 PL 測定を行い、PDPA の PL 寿命が、PPA の添加により短くなることを明らかにし、先に明らかにした PL 消光の原因が単なる自己吸収によるものではなく励起子ダイナミックス、すなわち、PDPA から PPA への励起子主鎖間移動に起因することを明らかにしている。
- (6) ポリ(3-アルキルチオフェン) (PAT) の発光・吸収特性が製膜過程により影響を受けることを見出し、このことが膜のモルフォロジーの違いによる主鎖間相互作用の違いに起因するものとして説明している。
- (7) PAT、PDPA における蛍光量子効率の置換基分子構造等による影響を、時間分解 PL 測定により詳細に検討し、適当な側鎖の導入により主鎖間相互作用を弱め励起子の解離を抑制することにより蛍光量子効率の増大が図れることを見出している。
- (8) PDPA において、高強度短パルスレーザー励起によるスペクトルの狭帯域化が起こることを見出し、その閾値が置換基の分子構造に依存しないことを明らかにしている。
- (9) ポリパラフェニレンビニレン誘導体 (OO-PPV) における光電流が高強度光で励起した場合、励起光の強度に対して非線形に増大する現象を見出し、その詳細をポンプ・プローブ分光法を用いて明らかにしている。その結果、非線形光伝導が単純な励起子-励起子消滅によるものではなく、二光子励起過程やポーラロンの対消滅などを考慮する必要があることを明らかにしている。

以上のように本論文は、導電性高分子の蛍光、電界発光と励起子ダイナミックスに関する詳細な検討を行い、それらの励起電子状態と緩和過程を明らかにするとともに、次世代の表示デバイスとして期待される導電性高分子 EL 材料の設計指針を与えており、EL ディスプレイ分野に新しい展開をもたらすものであり、電子工学の発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。