



Title	Scanning Tunneling Microscopy Study of InAs Dot Growth on GaAs(001)Surfaces
Author(s)	末金, 皇
Citation	大阪大学, 2002, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/43548
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏 名	すえ 末 金 おさむ 皇
博士の専攻分野の名称	博 士 (理 学)
学 位 記 番 号	第 1 7 1 4 8 号
学 位 授 与 年 月 日	平 成 14 年 3 月 25 日
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第 4 条第 1 項該当 基礎工学研究科物理系専攻
学 位 論 文 名	Scanning Tunneling Microscopy Study of InAs Dot Growth on GaAs (001) Surfaces (GaAs (001) 面における InAs ドット成長の走査トンネル顕微鏡法による評価)
論 文 審 査 委 員	(主査) 教 授 中島 尚男 (副査) 教 授 伊藤 正 教 授 川合 知二

論 文 内 容 の 要 旨

半導体レーザの活性層へ低次元量子井戸構造である量子ドットを用いると、低しきい値電流密度、特性温度の改善等が期待されている。量子ドット作製には、GaAs (001) 基板上に Stranski-Krastanow (SK) 成長モードで形成した自己形成 InAs ドットがあり、このようにして形成した InAs ドットのサイズ、密度は、成長条件に非常に敏感である。また、InAs 量子ドットを半導体レーザの活性層として用いる場合、GaAs や AlGaAs で埋め込む必要がある。しかしながら、GaAs (001) 面上に形成した InAs ドットの形成過程、および InAs ドット形成時の GaAs capping 過程の報告はまだされていなかった。

本論文では、GaAs (001) 面上に自己形成した InAs ドットの形成過程を調べ、これらから得た結果を用いて、InAs ドット形成時の GaAs capping 過程を分子線成長 (MBE) 装置と接続した走査型トンネル顕微鏡 (STM) を用いて調査した。

GaAs (001) 面上に形成した InAs ドットの形成過程の調査を行い、InAs ドットのサイズ、密度の成長条件依存性、および InAs ドット形成時のアニールによるドットの消失と粗大化は、不均一核形成でみられる臨界核半径の成長条件依存性で説明できることを明らかにした。

InAs ドット形成時の GaAs capping 過程の調査を行い、InAs ドット形成時に成長した GaAs は、成長初期段階において InAs ドットを核としてその周りに [110] 方向に長い 2 次元島を形成し、ドットの高さは減少することを明らかにした。さらに、原子間力顕微鏡 (AFM) による電流像の測定結果から、[110] 方向に長い 2 次元島の存在は、InAs ドットの存在を示している事を明らかにした。これらの結果は、単一ドットにおける電子状態を調査するための最初のステップとして非常に意義がある。

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、GaAs (001) 面上に自己形成した InAs ドットについて、その形成過程、および、InAs ドット形成時の GaAs capping 過程を分子線成長 (MBE) 装置と接続した走査型トンネル顕微鏡 (STM) を用いて研究した結果をまとめたものである。

分子線成長法を用いて作製した GaAs (001) 面上における InAs ドットのサイズ、密度の成長温度、成長速度依存性を調べ、これらの現象が不均質核形成でみられる臨界核半径の成長条件依存性として説明できることを明らかにしている。また、不均質核形成でみられる臨界核半径の成長条件依存性から、InAs ドット形成時にアニールを行うことで、ドットの消失と粗大化が起こることを予想し、これを実験的に確かめている。これらの結果から、ドットのサイズ、密度が InAs 成長時の成長温度、成長速度、およびアニールにより制御できる可能性を示している。

上の実験結果から得たサイズと密度を制御した InAs ドットを用いて、ドット上への GaAs capping 過程の観察を行っている。InAs ドット形成時に成長した GaAs は、その成長初期段階において InAs ドットを核としてその周りに [110] 方向に長い 2 次元島を形成し、ドットの高さは減少することを初めて明らかにしている。さらに、導電性カンチレバーを用いた原子間力顕微鏡 (AFM) による電流像の測定結果から、GaAs cap 成長後に見られる [110] 方向に長い 2 次元島の存在は、InAs ドットの存在を示している事を明らかにしている。

以上のような本論文の内容は、ドットの形成過程、および capping 過程を明らかにし、サイズ、密度を制御するための重要な知見を与えるものである。よって、本論文は、博士 (理学) 論文として充分価値があるものと認める。